

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| <b>Tipo di prodotto</b>         | <p><b>Resina decorativa equalizzante colorata pareti e pavimenti monocomponente per interni</b></p> <p><b>Atriafloor Titanium</b> è una resina decorativa monocomponente a base di resine poliuretaniche modificate in emulsione acquosa, inerti a granulometria controllata, con elevato effetto estetico spatolato, ideale per la decorazione di qualsiasi ambiente classico o moderno dal carattere deciso, design industriale per contesti urbani, adatto per rinnovare o consolidare vecchie o nuove superfici</p> <p>Ottimo potere riempitivo, elevata resistenza meccanica anche a bassi spessori, dopo essiccazione si presenta duro elastico a pori chiusi ed è facilmente carteggiabile sia a secco che ad umido, sia manualmente che meccanicamente</p> |  |
| <b>Campi di impiego</b>         | <p>Per superfici interne in muratura, calcestruzzo, e superfici piastrellate; è applicabile su pareti e pavimenti.</p>   |  |
| <b>Caratteristiche tecniche</b> | Aspetto  | Opaco  |
|                                 | Colore in barattolo  | Tinte su richiesta Ral o Ncs   |
|                                 | Densità Kg/Lt  | 1,450 ± 0,05   |
|                                 | Viscosità di fornitura 25°C  | 12000 ± 3000 Cpa.s   |
|                                 | Residuo secco volumetrico  | 74 ± 2%  |
|                                 | Resa   | 1 – 1,2 kg/mq in 2 mani  |
|                                 | Spessore tipico in micron  | 0,8 – 1 mm   |
|                                 | Diluizione   | Acqua, nei periodi freddi aggiungere max 2%                                      |
|                                 | Metodo applicativo   | Spatola o taloscia   |
|                                 | Essiccazione 25°C  | Carteggiabile dopo 24 ore  |
|                                 |  | Fuori Tatto 3 ore<br>Secco al tatto 6 - 8 ore<br>Secco in profondità 18 - 24 ore |
|                                 | Sovrapplicazione Minima 25°C / Massima   | 6 ore / 10 giorni  |
|                                 | Pedonabilità applicativa   | 6 - 12 ore per l'applicazione delle mani a seguire                               |
|                                 | Tempo di indurimento   | 12 – 18 ore  |
|                                 | Adesione su CLS  | Dopo 7 giorni MPA > 2,5 - 3,2 (UNI 8298 - 1)                                     |
|                                 | Resistenza flessione   | Dopo 28 giorni MPA 3,5 ± 2 (EN 1015 - 11)  |
|                                 | Resistenza Compressione  | Dopo 28 giorni MPA 50 ± 2 (EN 1015 - 11)   |
|                                 | Stabilità allo stoccaggio  | 12 mesi  |
|                                 | Confezioni standard  | Kg 1 – Kg 5 – Kg 20  |

**Note**

Conservare il prodotto a temperatura ambiente al riparo dall'irraggiamento solare e nei propri contenitori ben chiusi. Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e superiori a +40°C con umidità relativa superiore all'85%.

Applicare il prodotto su superfici pulite, depolverizzare esenti da oli o da composti antiaderenti. Applicare su superfici stagionate ed esenti da umidità di risalita o residua, raccordare le superfici per evitare possibili infiltrazioni. (specialmente se in presenza di acqua o forte umidità).

## **Norme di applicazione** **Preparazione delle superfici**

Accertarsi che le superfici siano ben pulite esenti da polvere e contaminanti, in caso di nuova costruzione rispettare i tempi di stagionatura dell' supporto.

Le superfici devono essere primerizzate con un idoneo consolidante e/o promotore di aderenza e si distinguono:

- per superfici in cemento o marmo utilizzare **Atriafloor Consolidante** ad alta penetrazione;
- per superfici in ceramica, gres, piastrelle utilizzare **Atriafloor Primer**;

### Su cemento e supporto irregolare:

Dopo aver primerizzato il supporto applicare 2 mani di **Atriafloor Rasante One** in modo da equalizzare e uniformare la superficie, considerare un consumo medio di 2 kg/mq in 2 mani.

### Su pavimenti in presenza di fughe (ceramica, gres, ecc)

Dopo aver primerizzato il supporto applicare 2 mani di **Atriafloor Rasante One** in modo da equalizzare e chiudere bene la superficie, considerare un consumo medio di 2 kg/mq in 2 mani.

### Su pareti o pavimenti livellati o lisci (perfettamente uniformi)

e' possibile applicare direttamente **Atriafloor Titanium** in 2 mani dopo aver opportunamente primerizzato con Atriafloor Consolidante.

## **Modo applicativo consigliato:**

### 1°Mano

Su fondo preparato applicare con frattone in acciaio inox una buona quantità di prodotto e rasare fino ad ottenere una superficie completamente liscia (lasciare asciugare per almeno 6 – 8 ore secondo condizioni climatiche)

### 2°Mano

Dopo essiccazione della prima mano, applicare la seconda mano con spatola in acciaio o in plastica per creare l'effetto desiderato (effetto cementizio), attenzione in caso di tinte chiare e' preferibile utilizzare una spatola in plastica per evitare striature indesiderate.

## **Rifinitura e protezione**

### Per pavimenti ad alta resistenza e box doccia:

applicare minimo 2 mani di Atriapol W per rendere la superficie resistente, calpestabile, impermeabile.

### Per superfici verticali:

applicare due mani di Atriapol W


Proteggere la superficie realizzata per almeno 24-48 ore, il prodotto raggiunge la massima resistenza e durezza dopo almeno 5 – 7 giorni.

- Consigliato per** Decorazione di interni
- Sconsigliato per** Forte presenza di umidità di risalita o permanente

(\*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.

## Colorificio Atria S.R.L.

Country Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy  
Phone +39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250  
Online [www.atria.it](http://www.atria.it)  
Email [info@atria.it](mailto:info@atria.it)

Business Assurance Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015 

Social Media



@ColorificioAtria



@atria.madeinpaint



@atriasrl



Colorificio Atria

